

## Terastik hydro protect

Двокомпонентна хидроизолација

Сооднос на растворање 2:1.

**Производ:** Двокомпонентна смеса, компонента А – сив прав и компонента Б – бела течност.

**Состав:** Цемент,  $\text{CaCO}_3$  и специјални додатоци.

**Употреба:** Се користи за хидроизолација на базени, подруми, сидови и подови, тоалети, кујни итн.

**Карактеристики:** Одлично се врзува со подлогата. Лесна е за подготовка и нанесување.

**Предупредување:** Треба да се избегнува контакт со кожата, се препорачува употреба на ракавици. Во случај на контакт да се исплакни со вода. Во случај на иритација да се побара лекарски совет.

**Пакување:** Пакување во хартиени вреќи од 20 кг. и пластични туби од 10 л. Да се чува на суво место на температура од 5°C до 35 °C.

**Рок на употреба:** 12 месеци од датум на производство.

**Облик на испорака:** Вентилски вреќи од 20 кг. и пластична туба од 10 л.

**Подлога:** Подлогата мора да биде чиста, без прашина или масти материји. Може да се нанесува на сува или влажна подлога. Се препорачува премачкување на работната површина со Ecoter врска, пред нанесување на хидроизолацијата. Кај фугираните површини, потребно е фугите помеѓу сидаријата или попложувањето да бидат добро изработени, да немаат пукнатини и да го исполнуваат целосно меѓупросторот помеѓу елементите. Кај подлогите од керамички плочки, задолжително треба да се отстрани глазурата на плочките со брусење на површината. При изведба на хидроизолацијата се препорачува кај конструктивните споеви (хоризонтала и вертикала, под и сид) да се изведе заоблен премин (холкер) од Репаратур малтер, епоксиден кит или споевите да се бандажираат со бутилна трака, со цел да се премости спојот во случај на конструктивни поместувања. Споевите (прекините) при бетонирање, продорите од инсталациите, продорите од дистанцерите на оплатата и слично, потребно е да се обработат соодветно со Репаратур малтер, бутилна трака или со еластичен акрилатен кит, во зависност од деталот или условите на објектот. При изведба на санации, потребно е да се отстранат сите нестабилни делови и подлогата да се исчисти од сите нечистотии и прашина.

**Подготовка:** Смесата се подготвува со додавање на течната компонента Б, со постојано мешање на сувата компонента А, до целосна хомогенизација на материјалот. Материјалот се нанесува со четка или ваљак во два слоја, во спротивни насоки. Нанесувањето на следниот слој е на потполно сув претходен слој, нормално, под агол од 90° во однос на претходниот.

Временскиот период помеѓу нанесување на слоевите е од 6-24 часа во зависност од температурата на околината. Доколку настане механичко оштетување на изведената површина, возможна е едноставна корекција со отстранување на оштетените делови и повторно премачкување на површината. Третираните површини треба да бидат заштитени од дожд, провев и замрзнување во период од минимум 48 часа.

**Технички податоци:**

- Потрошувачка –  $1.250 \text{ кг/м}^2$ , во еден слој.Производот се нанесува во два слоја.
- Производот е усогласен според МКС EN 1504-2:2006.